


Neu!

Ab sofort Lieferbar in
Kristallklar und Opal

Akyver Sun Type® Seven



Polycarbonat-Hohlkammerplatte,
Wärmedämmende 7-fach Stegplatte in 16 mm Stärke

Die neue Referenz für Multistegplatten
KaysersbergPlastics volle Technologie in einer Platte versammelt

a part of DSSmith Plastics

Vorteile


Ein optimaler Kompromiss zwischen dem **besten Isolierungswert** und der **Steifigkeit**.

Die Plus-Punkte

- Äußerst wärmedämmend ($1,73 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$)
- Optimiertes Flächengewicht $2\,600 \text{ g/m}^2$ oder $2\,700 \text{ g/m}^2$
- Ideale Steifigkeit und sehr gut einbiegbar!
- Maximum Breite $2\,100 \text{ m}$



Die Außenseite wird mit einem blauen Schutzfilm überzogen und trägt eine entsprechende, mit einem Tintenstrahldrucker angebrachte Markierung.



Anwendungen

Die neue 16 mm starke Platte ist ideal für Anwendungen aller Art im Außenbereich – Fassadenverkleidungen, Flachdachabdeckungen, gewölbte Überdachungen, usw. für:

- Industrie-, Sport- und Landwirtschaftsgebäude;
- Dachlichter, Lichtkuppeln und Sheddächer;
- Gewächshäuser.




BUILDING SOLUTIONS

www.kaysersberg-plastics.com


KaysersbergPlastics

a part of DSSmith Plastics

Technical characteristics



7-fach Stegplatten



Stärke (mm)	16	
Standardbreite (mm)	1 050 oder 2 100 (andere Breite auf Anfrage)	
Flächengewicht (g/m ²)	2 600 oder 2 700	
Farbe	Kristallklar	Opal
Lichtdurchlässigkeit (%)	64	54
K-Wert (W/m ² .°C)	1,73	
Lieferrängen (m)	Standard 6 / 7 M, (andere Längen auf Anfrage)	
Biegeradius (mm)	2 800	
Wärmedehnungskoeffizient (mm/m.°C)	0,065	
	4 pro laufendem Meter in beiden Richtungen	
Anwendungstemperatur ohne Belastung (°C)	maxi + 115	mini - 40
Brandverhalten laut Europäischer Norm EN 13501-1	B-s1,d0	schwer entflammbar, nicht brennend abtropfend

Mechanische Eigenschaften

Maximale Längsunterstützungsabstände (mm)

Verlegebreite (mm)	700	980	1 050	1 200
Auflastswerte (N/m ²)				
750	> 6 000	4 200	3 500	2 500
900	> 6 000	3 100	2 500	2 000
1 200	6 000	2 100	2 000	1 700
1 500	6 000	2 000	2 000	1 500
2 000	6 000	1 500	1 500	1 000

Technische Anleitung zur Montage der Akyver®-Platten und entsprechendes Zubehörs auf CD erhältlich.



10 Jahre Garantie. Für die Akyver® Seven Platten 16 mm Stärke wird von DS Smith Kayzersberg eine zehnjährige Garantie gewährt (Einzelheiten dazu auf Anfrage).

Akyver Sun Type® Seven

Ein Produkt Kayzersberg Plastics

DS SMITH KAYSERSBERG SAS

B.P. 27/4

F-68240 Kayzersberg

Tel.: +33 (0)3 89 78 32 43

Fax: +33 (0)3 89 78 38 56

E-mail: severine.herrmann@kayplast.com